

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Diamond Grip

Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung: Product Description:

Schutzhandschuh aus Nitril, innovative Diamant-Texturierung, schwarz, unsteril und puderfrei. 6 mil stark. Rechts und links tragbar.

Protective glove made of nitrile, innovative diamond texturing, black, non-sterile and powder-free. 6 mil thick. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet: Main Application Area:

Geeignet für den Einsatz in Industrie/Handwerk, Montage, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft, Gebäudereinigung und Labore.

Suitable for use in industry/handicraft, assembly, food industry, agriculture, building cleaning and laboratories.

Ausführungen: Sizes:

MaiMed® – Diamond Grip, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.-Nr./ REF	EAN	PZN	Box/ VE
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	S	schwarz/black ●	50 Stk./pcs.	76857	4046153119509	–	10
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	M	schwarz/black ●	50 Stk./pcs.	76858	4046153119523	–	10
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	L	schwarz/black ●	50 Stk./pcs.	76859	4046153119547	–	10
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	XL	schwarz/black ●	50 Stk./pcs.	76860	4046153119561	–	10
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	XXL	schwarz/black ●	50 Stk./pcs.	76861	4046153119585	–	10

Qualitätssicherung: Quality Management:

ISO 9001:2015; EN ISO 374-1, -2, -4, -5; EN 165231:2015+A1:2018; EN ISO 21420:2020; AQL 4,0

Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III

Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III

Verwendbarkeit: Shelf Life:

5 Jahre
5 Years

Physikalische Eigenschaften: Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
S	≥ 240	80–90	N/A	0,13	0,15	≥ 6 N	min. 500 %
M	≥ 240	90–100	N/A	0,13	0,15	Nach Alterung/After Ageing	
L	≥ 240	103–113	N/A	0,13	0,15		
XL	≥ 240	110–120	N/A	0,13	0,15	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XXL	≥ 240	117–127	N/A	0,13	0,15	≥ 6 N	min. 400 %

Symbole: Symbols:

